



Maidler GmbH
8295 St. Johann in der Haide 111
Tel. +43(0)3332/644 93
Fax +43(0)3332/644 94
Mail office@maidler.at
Web www.maidler.at



Technisches Merkblatt Aqua-Isolier-Wandfarbe 12 J

Eigenschaften: Wasserverdünnbare Innenwandfarbe auf Spezialharzbasis, ohne Lösungsmittel- und Weichmacherzusatz, APEO frei. Deckt zuverlässig sämtliche Verfärbungen wie Nikotin, Fett, Filzstift, Wachsmalkreiden, Holzinhaltsstoffe etc. ab. Aqua-Isolier-Wandfarbe 12 J hat ein sehr gutes Deckvermögen, ist leicht zu verarbeiten und geruchsfrei. Die Farbe entspricht ÖNORM EN 13300 Deckkraftkl. 1 (bei 7 m²/lt.) und Abriebkl. 2. Nicht mit anderen Farben mischen.

Untergrund: Als Untergründe eignen sich Putz-, Beton- und Gipswände, sowie alte Dispersionsanstriche und andere feste, tragfähige Untergründe. Bei saugenden oder kreidenden Untergründen muss mit Maidler Tiefengrund grundiert werden (z.B. Gipskartonplatten). Alte Leimfarbenanstriche sind zu entfernen. Bei sehr porösen Untergründen empfiehlt sich die Verwendung von LMS (Lösemittelhaltigen) Tiefengrund.

Lagerung: Nicht unter 4°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr). Nach verdünnen mit Wasser, Abtönen oder nach dem Wiederverschließen nur mehr begrenzt (ca. 1 Woche) lagerfähig.

Verarbeitung: 2 mal rollen, streichen oder spritzen (auch Airless). Mit bis zu 5% Wasser verdünnbar. Trocken nach 2 bis 3 Stunden. Nach ca. 6 Stunden überarbeitbar. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Optimale Deckkraft bei Verarbeitung im Kreuzgang.

Verbrauch (pro Auftrag): 150 – 200g/m² oder 5 – 7m²/kg. (ca. 9m²/lt.) Abhängig von Untergrund und Verarbeitung.

Transport: kein RID/ADR

VOC Kennzeichnung: Max. VOC Wert (gebrauchsfertig) < 1 g/lt.